QUIK WOOD

LUGANO

SPECIFICHE TECNICHE

CAVINATO QUIK WOOD Old Style hand-made

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Parquet Multistrato – ROVERE LUGANO



1. MATERIALI (Componenti e Specifiche)

Parquet Multistrato: Legno Nobile: ROVERE "*hand distressed*", Strato Intermedio: ABETE in strips trasversali incrociate, Strato Inferiore: impiallacciatura in ABETE.

Tipo di Tavola	PLANCIA UNICA INTERA
Tipo di Finitura	ECO oil

Incastro: **4smbV (4 lati micro-bisellati)**

2. DIMENSIONI:

Dimensioni del prodotto finito (tavola):

- lunghezza	2200 mm	+/- 1,0 mm
- larghezza	182 mm	+/- 0,2 mm
- spessore	14 mm	+/- 0,2 mm
- spessore dello strato nobile	3,5 mm	+/- 0,2 mm

Foto ai soli fini delle caratteristiche del *"grading"* (scelta)

Pacco:	**Pallet:**
8 tavole = 3,20 m^2	40 pacchi = 128 m^2

Presenza di tavole corte per pacco: fino a 2%

Marcatura del prodotto: CE



3. Caratteristiche dello strato nobile

Aspetto:	Parquet in legno di rovere con struttura più che marcata; superficie piana, spazzolata e di aspetto variegato con tipico alburno, con presenza di nodi, anche molto evidenti; lavorazione manuale per creare l'effetto tarlo. La micro-bisellatura, presente in tutti i 4 lati della tavola, è rifinita manualmente (e per questo irregolare), per una maggiore valorizzazione del prodotto. Questo parquet in rovere è caratterizzato da una tipica "*stonalizzazione"* con varietà di molte tinte. Notevole differenza di colore tra le tavole. Se esposto direttamente ai raggi UV (del sole) nel tempo può scolorire.

Durezza:	Legno Duro
Stabilità Dimensionale:	Il parquet in rovere può ben tollerare significanti variazioni di temperatura e umidità
Installazione con riscaldamento a pavimento:	SI'

3.1. Caratteristiche della scelta	
Classificazione in base alla norma EN 13489: Free class	
Nodi	*100% di nodi sani, nessuna limite, integrati di dimensione sino a 50 mm;presenza di nodi "unsound" (lavorati con stucco).Se ≤ 30 mm lasciati naturali, con effetto spazzolato (brushing effect,), comunque consentiti sino a 3 mm*
Alburno	*Accettabile sino a 40 mm in larghezza*
Fessure di superficie, non penetranti	*Ammesse*
Tasche di corteccia	*Larghe sino a 5 mm e lunghe sino a 150 mm - accettabili (stuccate); effetto spazzolato - accettabile*
Effetti telegrafici	*Non ammessi*
Venatura riccia del legno	*Ammessa*
Cuore del legno	*Ammesso*
Variazioni di Colore	*Ammesse*
Raggi midollari	*Accettati*
Segni di adesivo	*Non ammessi*
Biodegradazione	*Non ammessa eccetto "red heartwood" – sino al 20% sulla superficie della tavola) - max 10% di tavole per ogni consegna*
In base alla norma EN 13489, è ammesso il 3% di altre classificazioni per singolo lotto di produzione	

4. Caratteristiche del Prodotto

Contenuto di umidità [%]	7 +/- 2
4.1. Finitura	
Scivolosità	*USRV 46*
Adesione degli strati	*SC3*
Resistenza All'abrasione	*min 100 (Taber method, S-42)*
4.2. Proprietà fisiche e chimiche	
Reazione al fuoco	*D_{fl} – s1*
Emissione di formaldeide	*E1*
Contenuto di pentaclorofenolo	*NPD*
Conduttività termica	*0,12 W/mK*
Durabilità biologica	*class 1*